

## MICROPERLE 245

Prodotto specifico per finissaggi "mano sabbia".

### Caratteristiche Chimico-Fisiche:

Costituzione chimica:	Dispersione acquosa di sali inorganici e poliglicoli
Aspetto fisico:	Liquido opalescente
Carica ionica:	Cationico
pH (soluz. 5%):	4,5 ± 1
Punto di congelamento:	0° C ca
Informazioni per lo stoccaggio:	Teme il gelo

### Proprietà:

MICROPERLE 245 è particolarmente indicato per tessuti leggeri, di composizione cellulosa e miste. Conferisce effetti di mano fresca, frenata e leggermente ruvida tipo sabbia.

Si applica a foulard a temperatura ambiente. Successivamente si effettua una lenta azione meccanica, tipo asciugatura in libero o turbang.

### Dosi d'impiego:

*Foulard:*

MICROPERLE 245            20 - 30 g/L

KEMOPOL 623            1-2 g/L

Asciugatura in macchina tipo turbang.

Le informazioni di cui sopra hanno solo carattere indicativo e senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

Si prega di contattare i nostri Tecnici per l'assistenza e per quanto non riportato in questo documento.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.