

DAYFAST 495

Fissatore per il post-trattamento di nylon tinto o stampato con coloranti acidi. Riservante per la tintura di fibre poliammidiche e miste, utilizzabile in ambiente acido.

Caratteristiche Chimico-Fisiche:

Composizione chimica:	Prodotto di condensazione di acidi arisolfonici.
Aspetto fisico:	Liquido di color bruno
Carica ionica:	Anionico
pH (soluz. 5%):	4,3 ± 0,5
Solubilità:	Miscelabile in ogni rapporto con acqua anche fredda.
Stabilità:	Stabile ai bagni acidi per acido acetico e formico. Stabile agli alcali. Buona stabilità alle acque dure. Teme il gelo.
Compatibilità:	<u>Incompatibile con tutte le classi di ausiliari.</u>

Applicazioni - Dosi d'impiego:

1

Tintura di fibre di lana e poliamide:

I dosaggi variano da caso a caso, a seconda della tonalità delle tinture e quindi delle percentuali dei coloranti usati: per tinte chiare si utilizza da 2 a 3.5 % per tinte scure da 0.8 a 1.5 %.

Tintura della lana e/o poliamide con fibre cellulosiche:

È un riservante specifico per la tintura detta "mezzalana" in quanto evita la salita dei coloranti diretti sulle fibre di lana o poliamide.

Le dosi d'impiego sono comprese fra 0.8 – 2.5 % a seconda della percentuale dei colori utilizzati.

Post-trattamento di fibre proteiche e/o poliamidiche:

Il DAYFAST 495 è utile per aumentare le solidità ad umido, al sudore, all'acqua di mare delle tinture con coloranti acidi effettuate su lana o poliamidiche

Si può aggiungere il prodotto in bagno di tintura già esaurito 1,5 -3 % per 15' a 50/60°C per articoli più delicati diminuire la temperatura e aumentare la permanenza.

Nel caso di tintura non esaurita completamente si utilizza in bagno nuovo con 1,5-3 % di DAYFAST 495 1-2 cc/L di acido acetico o 0.5-1 g/L acido formico 85% per 30' a 70°C.

Il DAYFAST 495 migliora la solidità degli articoli stampati e previene le repliche e l'influenzamento dei fondi chiari. Dopo la saponatura trattare con 2 -4 g/L di DAYFAST 495 in ambiente lievemente acido pH 5 per 10' a 30-40°C.

Il prodotto è **incompatibile** con la maggior parte dei prodotti ausiliari utilizzati in tintura. Nel caso sia necessario utilizzarlo con altri prodotti è opportuno fare prove preliminari e /o eventualmente contattare il nostro servizio tecnico.

Le informazioni di cui sopra hanno solo carattere indicativo e senza garanzia da parte nostra per l'impiego.
 Si prega di contattare i nostri Tecnici per l'assistenza e per quanto non riportato in questo documento.
 I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.